

Teknistä tietoa sekä käyttöön liittyviä ohjeita ja suosituksia

- Kaikki sarjat;** Levyjen paloittelussa ja asettelussa on huomioitava pintarakenteen suunta, joka on merkitty taustapuolella nuolin. Pääsääntöisesti kaikki valmistajat suosittelevat runkolevyn taustapuolella käytettäväksi samaa kalvoa kuin etupuolellakin vääntymisen välttämiseksi. Jos/kun halutaan käyttää vastalaminaattia suosittelemme sen soveltuvuuden testaamista.
- Colours&textures-sarja;** "Colours&textures" sarjan millerighe 2 on mattapintaisempi kuin vakio millerighe.
- FIBER-sarja;** Pintamateriaalin erikoisesta koostumuksesta johtuen (melamiiniin sekoitettu käytettyjen juuttikahvisäkkien kuituja) levyjen ulkonäössä esiintyy epäsäännöllisyyttä ja "roskia". Ei suositella vaakapintoihin.
- SERIGRAFIA-sarja;** Silkkipainotekniikasta johtuen eri levyjen värisävyissä voi esiintyä eroavaisuuksia.
- PERLACEI- ja IRIDESCENTI-sarjat;** Valmistustekniikasta ja käytetyistä väripigmenteistä johtuen värisävy vaihtelee katselukulmasta ja valaistuksesta riippuen. Levyn paloittelussa ja sijoittelussa on huomioitava että rinnakkaisissa kappaleissa levyn kuitujen suunta on sama; merkitty nuolin laminaattilevyn taustapuolelle. Iridescentiä suositellaan vain pystypintoihin.
- METALLI-sarja;** Suositellaan käytettävän vain pystypinnoissa. Levyjen paloittelussa ja sijoittelussa tulee kiinnittää huomioita levyn pintarakenteen oikeaan suuntaan (tämä on merkitty nuolin joko levyn taustapuolelle tai suojakalvoon), mikäli halutaan varmistaa, että esim. millerighe pintaan ei aiheudu valaistusolosuhteista johtuvia sävyeroja rinnakkaisten levyjen osalta. Koskee erityisesti MET 1 sarjan levyjä – 873, 874 ja 877. Millerighe (vaakauritus) ja multirighe (pystyuritus) pintoja ei voi käyttää sekaisin koska levyjen tekniset ominaisuudet ovat erilaiset.
- Koska metalli-sarjan laminaatit poikkeavat ominaisuuksiltaan muista laminaateista suositellaan vapaissa ohuissa rakenteissa, esim. liukuovissa käytettävän vastaavaa metallilaminaattia vääntymisen estämiseksi. Abet on kehittänyt alumiinipintaisen vastalaminaatin (nr 796) MET 1 sarjan (ks. edellä) laminaateille. Vastalaminaatin sävy saattaa vaihdella hieman eri toimituserien osalta.
- SILVER** Tehdas suosittelee levyjen liimauksessa käytettäväksi kylmäprässäystä. Mikäli kuitenkin halutaan käyttää lämpöprässäystä, lämpötilan ei suositella missään työvaiheessa ylittävän 40C. Puristuspaineeaksi suositellaan 1,5 – 2 kg / cm². Vastalaminaatiksi Abet suosittelee käytettäväksi samaa laminaattia.
- MetalPrint (Colours)** Lämpöprässäyksessä max 60C. Puristuspaineeaksi suositellaan 1,5 – 2 kg / cm².
- DIAFOS-sarja;** Valmistustekniikasta johtuen saattaa esiintyä eroavaisuuksia värin ja valon läpäisevyyden osalta. Suositellaan vain pystypintoihin.
- PRINTWOOD-sarja;** Koska koristepintana on aito puuviilu, vaihtelee sävy ja kuviointi levystä toiseen. Printwood haalistuu auringonvalossa kuten aito puu. Printwood soveltuu huonosti kosteisiin tiloihin. Mikäli sitä siellä kuitenkin halutaan käyttää, tulee kaikki katkaisupinnat suojata huolella (esim. silikonilla, lakalla tms.).

STRATIFICATO
-umpilaminaatti;

Kiinnitettäessä umpilaminaattia seinään on joko varmistettava, että ilma pääsee kiertämään taustalla tai levy on kiinnitettävä niin lujasti (lämpölaajeneminen / -kutistuminen huomioiden) ettei se pääse vääntymään irti sisäilman kosteusvaihteluista johtuen. Kiinnitysohjeet ks. ”Stratificato” esite.

SOFT-pinta
(eri sarjat);

Soft-pintamuotoa ei suositella käytettäväksi vaakapintoihin kohteissa, missä se joutuu alttiiksi usein rasvalle, ruokaöljylle, keitetyille vihanneksille tms. Sitä käytettäessä pinta tulisi puhdistaa säännöllisesti. Tahrat saadaan pois seuraavalla tavalla: kastele pehmeä, ei hankaava, sieni tai esim. Wettex kuumassa vedessä. Kastele se Ajaxilla, jonka levität likaantuneeseen kohtaan. Puhdista hyvin ja anna Ajaxin vaikuttaa pinnassa hetken (jos pinta on hyvin pinttynyt n. 10 – 15 min.). Huuhtele puhtaalla sienellä ja lämpimällä vedellä sekä pyyhi vielä kuivaksi pehmeällä rievulla.

Muilta osin ks. valmistajan puhdistusohjeet Abetin yleisesitteestä.

COLORPACT

Läpivärjättyssä 1,2 mm Colorpact-laminaatissa on huomioitava mm. seuraavaa: Laminaatin koostumuksesta johtuen se saattaa olla tavallista laminaattia alttiimpaa esim. ilmankosteuden vaihteluille. Ennen kuin levyä työstetään sen on annettava ilmastoitua rauhassa oikeaan lämpötilaan ja esim. ruuveille suositellaan esi-porattavaksi hieman isommat reiät jotta levy pääsee elämään mikäli ilmankosteus muuttuu.

Edellä esitetyt ominaisuudet ovat tuotteille ominaisia eivätkä siten valmistusvirheitä.